

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## FLOOR PAINT

### DESCRIPTION

Finition semi-brillante en polyuréthane dure, avec une excellente résistance au lavage, à l'usure et aux produits chimiques doux. Fortement recommandé pour les sols en béton et en bois soumis à une circulation faible à moyenne.

### PROPRIÉTÉS

Niveau de brillance	Semi-brillant (45 à 55 %)	Séchage entre deux couches	16 heures minimum
Rendement théorique	14 mètres carrés par litre (varie en fonction de la porosité et de la texture de la surface)	Volume des solides	43 %
Épaisseur de film conseillée	30 microns, par couche sèche	Coloris disponibles	Tous les coloris du nuancier Little Greene**
Nombre de couches conseillé	2	Contenances disponibles	1 et 2,5 Litres
Peinture superficiellement sèche	4 heure	Durée avant une circulation faible	24 heures minimum
		Séchage complet	7 jours minimum

La formulation des peintures à l'huile Little Greene leur apporte la plus haute qualité possible. Toutefois, en raison de la législation actuelle de l'UE sur les niveaux de solvants, l'exposition insuffisante aux rayons UV ou l'exposition à la chaleur peut entraîner un jaunissement à long terme.

### HOMOLOGATIONS ET NORMES

Fabrication conforme aux normes ISO 9001:2008 sur la qualité, ISO 14001:2004 sur les systèmes de gestion environnementale.

Valeur limite 2004/42/EC EU pour ce produit (cat.A/isb) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.

Ce produit a été testé conformément à la réglementation définie par le Décret français sur la qualité de l'air intérieur N° 2011-321 – Arrêté d'avril 2011 et a obtenu un A+.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

**Bois neuf** : Sur les bois tendres, les nœuds doivent être protégés par un produit de scellement afin d'éviter l'apparition de taches. Appliquez une couche diluée (White Spirit à 15 % v/v) pour faciliter la pénétration dans le substrat, suivie des deux couches complètes recommandées. Les bois durs résineux doivent être nettoyés et traités avec Little Greene Aluminium Wood Primer (consultez la fiche de données du produit pertinent pour plus de précisions) avant d'appliquer la sous-couche. Une couche de Little Greene Intelligent ASP peut être nécessaire pour éviter que l'apprêt aluminium pour bois ne transparaisse si la couleur finale est claire.

Vérifiez que la teneur en humidité du bois est inférieure à 15 % avant de débiter l'application. Ne jamais peindre sur du bois humide au risque de créer des cloques, des écailles, des fissures et de voir la peinture se détériorer prématurément.

Le chêne vert ne doit pas être peint sauf s'il a été exposé aux intempéries pendant au moins six mois.

**Métaux** : Les pièces de métal ferreux doivent être nettoyées à la main ou de façon mécanique, afin d'éliminer toute rouille en surface avant application de Little Greene Intelligent ASP. Les métaux non ferreux doivent être prétraités ou préparés avec un apprêt approprié.

**Peinture existante** : Éliminez tout défaut de peinture ou toute peinture écaillée. Dégraissez à l'aide d'une solution détergente adaptée, comme du savon noir puis rincez à l'eau claire. Poncez intégralement à l'aide d'un papier abrasif (grain moyen) pour donner une bonne accroche à la peinture et obtenir une surface lisse sans défauts, avec des dégradés fins aux endroits où la peinture a été éliminée. Effectuez les réparations nécessaires, poncez et appliquez un apprêt sur les surfaces exposées, selon les besoins.

**Béton** : Balayez ou passez l'aspirateur pour éliminer la poussière. Si le béton a été coulé à la machine, la surface doit être traitée avec un apprêt approprié, sablée sous pression ou traitée avec une solution acide spécifique (mordançage) avant l'application de la peinture. Les contaminations superficielles, telles que les tâches d'huile ou de graisse, peuvent être éliminées par brûlage. Diluez la première couche avec ~15 % (v/v) de White Spirit pour permettre la pénétration dans le support. Appliquez deux couches complètes.

Le béton extérieur avec une membrane d'étanchéité efficace peut être peint. Cependant, à la lumière directe du soleil, la surface devient visiblement crayeuse à long terme.

**Pierre naturelle** : La pierre poreuse peut être traitée en suivant les instructions d'application sur le béton. L'application directe de ce produit n'est pas recommandée sur les surfaces de maçonnerie granitique non poreuses.

Limitation de garantie -Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre  
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)  
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## FLOOR PAINT

### APPLICATION

Bien remuer la peinture avant son application. Ne pas peindre avec ce produit lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C.

**Application au pinceau :** Utilisez un pinceau à poils synthétiques de haute qualité, dont la taille est adaptée au projet à réaliser. Les pinceaux neufs doivent être assouplis en les lavant au White Spirit et en les séchant soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.

Évitez de tremper le pinceau trop profondément dans la peinture pour qu'elle ne pénètre pas dans la virole. Ne surchargez pas le pinceau pour éviter les coulures et les éclaboussures. Appliquez la peinture en procédant par mouvements égaux et sans trop l'étaler pour préserver un bord humide. Pour obtenir un rendu de la plus grande qualité, passez tous les derniers coups de pinceau dans la même direction et ne repassez jamais sur la peinture qui a déjà commencé à sécher.

**Peinture au rouleau :** Pour obtenir le meilleur rendu possible sur les surfaces lisses, choisissez un rouleau à poils courts en laine mohair. Pour les surfaces texturées, préférez un rouleau à poils plus longs, selon les cas, afin de garantir une couverture uniforme et totale. Passez tous les derniers coups de rouleau dans la même direction, tout en préservant un bord humide. Ne repassez jamais sur une surface qui a déjà commencé à sécher. Vous obtiendriez des traces indésirables et des reflets lumineux.

### Peinture au pistolet :

#### Conventionnelle

Dilution max. : 25 % de White Spirit (v/v)  
Dimension de la pointe ; 1,60 à 2,00 mm (62 à 78 thou)  
Pression d'air : 0,28 à 0,41 MPa (40 à 60 psi)

#### Sans air

Dilution max. : 10 % de White Spirit (v/v)  
Dimension de la pointe ; 0,28 à 0,54 mm (11 à 21 thou)  
Pression à l'extrémité : 12,6 à 19,6 MPa (1800 à 2800 psi)

### ANTIDÉRAPANT

L'incorporation d'un agrégat antidérapant est essentielle pour les zones de sécurité, telles qu'escaliers extérieurs, marches et planchers souvent mouillés.

L'agrégat utilisé doit être sec, arrondi et avoir une granulométrie comprise entre 0,1 et 0,3 mm. Les doses indiquées produisent une texture antidérapante modérée à forte. Utilisez LG LS30

Méthode d'incorporation : Ajoutez 250 à 1000g/2,5L d'agrégat sec et mélangez intégralement avant l'utilisation.

### NETTOYAGE

Éliminez l'excédent de peinture et nettoyez tous les équipements avec du White Spirit, ou un produit équivalent, immédiatement après leur utilisation. Ne laissez jamais des pinceaux ou des rouleaux tremper dans du solvant. Cela dégraderait leurs caractéristiques d'application.

### STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Conservez la peinture non utilisée dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. Vérifiez que les couvercles des pots sont correctement fermés après chaque utilisation. Lorsqu'il n'a pas été ouvert et s'il est stocké dans les conditions indiquées ci-dessus, ce produit reste stable pendant une période minimale de deux ans.

### ENTRETIEN

**Nettoyage** Si la surface est peu sale, utilisez de l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle et une éponge propre ou un chiffon non pelucheux. Vérifiez que l'éponge ou le chiffon est bien mouillé (mais ne coule pas), lavez la surface à peindre et répétez si nécessaire.

Maintenez une bonne extraction pendant toute activité susceptible de contribuer à l'accumulation d'huile et de graisse sur les murs, telle que la cuisson. Éliminez les poussières produites par le bricolage, de préférence en les ramassant à la source, et avec un nettoyage minutieux à l'aspirateur.

Pour éviter tout marquage, choisissez toujours une brosse douce comme embout d'aspirateur.

**Précautions spéciales :** Évitez de poser des objets lourds pendant une semaine sur des surfaces qui viennent d'être peintes. Les agents de polissage pour plancher doivent être évités car ils peuvent créer une surface glissante dangereuse et très glissante.

**Réparations :** Poncez légèrement la zone à repeindre. Appliquez un apprêt approprié sur tout support non peint. Repeignez de manière homogène chaque panneau ou section, en appliquant une ou deux couches au besoin. Des réparations ponctuelles donneront probablement des résultats esthétiques inférieurs.

Avis juridique -Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, Angleterre  
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)  
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## FLOOR PAINT

### ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

L'élimination des restes de peinture ou de la peinture usagée doit être confiée à un service de traitement agréé pour ce type de déchets. Les contenants en métal vide peuvent être recyclés (retirez la poignée en plastique des pots de 2,5 L).

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Lisez toujours l'étiquette du pot avant utilisation. Organisez une ventilation maximale pendant l'application de la peinture et son séchage. Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

L'utilisateur et l'applicateur doivent s'assurer que le plancher fini n'est jamais glissant dans toutes les conditions d'utilisation possibles (voir section antidérapante).

**Limitation de garantie** -Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre  
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)  
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com